MAPEI

Adesilex TDV

Colle prête à l'emploi pour toiles de verre et non tissés à peindre en mur et plafond intérieurs.

DOMAINE D'EMPLOI

Adesilex TDV s'utilise en intérieur pour coller :
- toiles de verre à peindre ou prépeintes
- non tissés à peindre

Supports
- Enduits plâtre
- Plaques de plâtre cartonné
- Béton
- Enduits ciment
- Panneaux préfabriqués (nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES

- **Adesilex TDV** est un adhésif de couleur blanche formant au séchage un film transparent.
- **Adesilex TDV** est spécialement conçue pour une application facile au rouleau : sans projection.
- Elle peut être également utilisée à la spatule dans le cas de toiles lourdes.
- **Adesilex TDV** peut être teintée avec des colorants universels pour peinture afin de mieux préparer la mise en peinture.
- **Adesilex TDV** ne contient pas de solvant et peut être utilisée en locaux habités.
- **Adesilex TDV** est protégée contre les moisissures.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que traces grasses, rouille, bistre, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, d'encre, moisissures…puis soigneusement dépoussiérées.

Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité <5%), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / DTU 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux".

Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer **Primer G** en une fine couche continue, laisser sécher.

APPLICATION

- Si nécessaire, ré-homogénéiser avant emploi.
- Etendre la colle au rouleau (poils moyens).
- Pour les toiles lourdes, l'application à la spatule à fines dents est préférable.
- Afficher le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.
- Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement.
- Attendre 24h au moins avant mise en peinture.

Adesilex TDV

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)	
IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Couleur	Blanche
Densité (g/cm³)	1,15 ± 0,01
pH	8,5 ± 0,5
Extrait sec	23,5 % ± 1 %
Classe de danger selon directive CE 1999/45	Aucune. Avant l'utilisation, consulter le paragraphe "Instructions de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre" ainsi que les informations reportées sur l'emballage et sur la fiche des données de sécurité.
Viscosité Brookfield (arbre 6, vitesse 5)	80000 mPas ± 10000
Classification douanière	3506 300 0
DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)	
Température d'application	+10 à +30°C
Temps de gommage	5 à 10 minutes
Temps ouvert	20 minutes maxi
Délai de mise en peinture	24h minimum

NETTOYAGE
Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION
150 à 250 g/m² selon revêtement et mode d'application

CONDITIONNEMENT
Seau plastique de 20 kg

STOCKAGE
12 mois en emballage d'origine et en local tempéré.
CRAINT LE GEL

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Le produit n'est pas dangereux selon les normes en vigueur concernant la classification des produits. Il est recommandé d'observer les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques.
La fiche des données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon

09-2006